

HC-832W

T8灯管胶，不起雾

特征与优点:


- ◆更强的粘接性
- ◆不起雾
- ◆耐候、耐热。

典型应用:

- ◆应用于T8灯管，LED灯管，球泡壳的弹性粘接及密封。
- ◆户外运用可免除紫外光、臭氧、水分和化学品的不良影响。



包装与储存:



100ml铝管；300ml, 2600ml塑胶管。在环境温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$, RH $< 70\%$ 的储存条件下有6个月的在架寿命。

注:

- 1、本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据都为非标准值。记载的内容，产品性能改良，产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 2、我公司只对产品是否符合规格给予保证，在使用时，一定要先进行测试，确认适合您使用目的产品。
- 3、我公司的硅酮制品是面向一般工业用途而开发。超过贮存期，经检验合格仍可使用。

HC-832W的主要性能

序号 (No.)	检验项目 (Items)	技术要求 (Technique Request)
1	反应类型	醇型
2	外观 (Exterior)	白色，膏状
3	表干时间 (Tack free time min)	5~10
4	完全固化时间 (hours)	8~24
5	比重 (Specific gravity)	1.25~1.35
固化后的物理特性 (7天23 $^{\circ}\text{C}$ / 50%RH)		
6	硬度 (Hardness Shore A)	45~55
7	抗拉强度 (Tensile strength MPa)	≥ 3.5
8	剪切强度 (Adhesive strength MPa)	≥ 2.5
9	伸长率 (Elongation %)	250~350
10	体积电阻率 (Volume resistivity $\Omega \cdot \text{cm}$)	$\geq 2 \times 10^{14}$
11	击穿电压 (Strength of breakdown voltage kV/mm)	20~25
12	介电常数 (Dielectric constant 60Hz)	3

使用方法:

使用前，按用量需求大小，剪开尖嘴端部，挤出即可，室温固化。表面硫化速度与空气中的相对湿度和温度有关：温度越高，硫化速度越快，反之越慢。