

HC-660B

黑色，挤出后可自动流平

特征与优点：

◆提高敏感电路及元器件的可靠性，延长使用寿命。

◆绝缘、减震、抗冲击，工作温、湿度范围广。（-30℃~+250℃）

◆耐候、耐化学腐蚀、耐热。

典型应用：

◆应用于电子、电器、仪表等行业的弹性粘接、绝缘及密封。

◆户外运用可免除紫外光、臭氧、水分和化学品的不良影响。



包装与储存：



注：

- 1、本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据都为非标准值。记载的内容，产品性能改良，产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 2、我公司只对产品是否符合规格给予保证，在使用时，一定要先进行测试，确认适合您使用目的产品。
- 3、我公司的硅酮制品是面向一般工业用途而开发。超过贮存期，经检验合格仍可使用。

HC-660B的主要性能

序号	检验项目	技术要求
(No.)	(Items)	(Technique Request)
1	反应类型	醇型
2	外观 (Exterior)	黑色，半流淌
3	表干时间 (Tack free time min)	3~15
4	完全固化时间 (hours)	8~24
5	比重 (Specific gravity)	1~1.05
固化后的物理特性 (7天23℃ / 50%RH)		
6	硬度 (Hardness Shore A)	25~35
7	抗拉强度 (Tensile strength MPa)	≥1.8
8	剪切强度 (Adhesive strength MPa)	≥1.5
9	伸长率 (Elongation %)	100~200
10	体积电阻率 (Volume resistivity Ω·cm)	2×10 ¹⁴
11	击穿电压 (Strength of breakdown voltage kV/mm)	20~22
12	介电常数 (Dielectric constant 60Hz)	4

使用方法：

使用前，按用量需求大小，剪开尖嘴端部，挤出即可，室温固化。表面硫化速度与空气中的相对湿度和温度有关：温度越高，硫化速度越快，反之越慢。