

HC-831W


优越的防火性，阻燃性，粘接牢固，极速固化

特征与优点:

- ◆良好的粘接性与绝缘性，提高敏感电路及元器件的可靠性，延长使用寿命。
- ◆绝缘、减震、抗冲击，工作温、湿度范围广（-50℃~220℃）；阻燃等级高。
- ◆耐候，耐化学腐蚀。

典型应用:

- ◆PCBA上的电子原器件粘接与固定。
- ◆塑胶件之间的粘接。
- ◆五金，玻璃、陶瓷的粘接
- ◆密封防水的应用



包装与储存:



100ml管装 300ml管装 2600ml管装

100ml铝管；300ml, 2600ml塑胶管。在环境温度≤25℃, RH<70%的储存条件下有6个月的在架寿命。

注:

- 1、本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据都为非标准值。记载的内容，产品性能改良，产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 2、我公司只对产品是否符合规格给予保证，在使用时，一定要先进行测试，确认适合您使用目的产品。
- 3、我公司的硅酮制品是面向一般工业用途而开发。超过贮存期，经检验合格仍可使用。

HC-831W的主要性能

序号	检验项目	技术要求
(No.)	(Items)	(Technique Request)
1	反应类型	醇型
2	外观 (Exterior)	白色，膏状
3	表干时间 (Tack free time min)	3~10
4	完全固化时间 (hours)	8~24
5	比重 (Specific gravity)	1.2~1.3
固化后的物理特性 (7天23℃ / 50%RH)		
6	硬度 (Hardness Shore A)	50~60
7	抗拉强度 (Tensile strength MPa)	≥2
8	剪切强度 (Adhesive strength MPa)	≥2
9	伸长率 (Elongation %)	50~150
10	体积电阻率 (Volume resistivity Ω·cm)	≥1×10 ¹⁴
11	击穿电压 (Strength of breakdown voltage kV/mm)	18~20
12	介电常数 (Dielectric constant 60Hz)	3
13	阻燃性 (Flame rating)	UL94 V-0

使用方法:

使用前，按用量需求大小，剪开尖嘴端部，挤出即可，室温固化。表面硫化速度与空气中的相对湿度和温度有关：温度越高，硫化速度越快，反之越慢。